



ArtClaySilver.ch

von Simone Wyss - Schmuck und Kunst

### Brenntabelle

	<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>		<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>
	<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>		<p>1. Rampe:          500° &gt; 30min.          2. Rampe:          870° &gt; 60min.</p> <p>Abkühlen lassen          und aus kaltem          Ofen nehmen.</p>
	<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>		<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>
	<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>		<p>650° &gt; 30min.          700° &gt; 15min.          750° &gt; 10min.          800° &gt; 5min.</p>
	<p>970° &gt; 30min</p> <p>In den Ofen kurz          vor 970°. Platte          auf Stützen.          Abschrecken in          kalt Wasser, wenn          fertig gebrannt.</p>		<p>1. Brand, Start in          kaltem Ofen:          500° &gt; 15min.          2. Brand in          Kohle, in heißen          Ofen:          765° &gt; 2h</p>

Dies sind lediglich Richtwerte. Es gibt viele Art Clay Silver Künstler die heisser und länger Brennen (das normale Art Clay Silver), und zwar oft bei 850-860 Grad mit einer Haltezeit bis zu 2h.

In den Kursen Brennen wir in der Regel bei 740 Grad und einer Haltezeit von 20min., und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.